

**UHU**<sup>®</sup>

# KONTAKT KRAFTKLEBER GELFÖRMIG

## SUPER STARKER, GELFÖRMIGER, UNIVERSELLER KONTAKTKLEBER



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Super starker, gelförmiger, universeller Kontaktkleber: einfach zu verteilen, tropft nicht und zieht keine Fäden.

### ANWENDUNGSBEREICH

Ideal zum Kleben von Faserplatten aus Kunststoff (Formica<sup>®</sup>), Furnier, Hartfaserplatten, Kunststoffkanten, Gummi, Leder, Linoleum, Kork, Textilien oder Polyätherschaum untereinander und auf Holz, Holzspanplatten, Beton und Metall. Tropffrei und sehr gut zum Kleben auf vertikalen Oberflächen geeignet. Ideal zum Kleben von Treppenstufen, Bodenbelägen oder Treppenläufern, Möbeln oder Filz u.v.m. geeignet. Auch zum Reparieren von Schuhen, Taschen, Spielzeug und Teppichen oder für (Hobby-) Handwerksarbeit.

Nicht geeignet für Schaumpolystyren (Tempex<sup>®</sup>), PE, PP und Vinyl.

### EIGENSCHAFTEN

- Einfach zu verteilen
- Tropffrei
- Zieht keine Fäden
- Klebt sofort
- Super stark
- Geeignet für Materialien, die unter Belastung stehen
- Universell
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Frost

### VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Verwenden Sie den Klebstoff nur bei Raumtemperatur. Die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 65 % liegen. Dies dient zur Vermeidung von Blasenbildung beim Endprodukt. Sobald Sie die zu klebenden Objekte aufeinander gepresst haben, ist keine Korrektur mehr möglich. Probieren Sie den Klebstoff immer zuerst auf einem (nicht sichtbaren) Teil der Oberfläche aus.

**Anforderungen an die Oberflächen:** Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein und gut aufeinander passen. Für ein optimales Ergebnis reinigen und entfetten Sie die zu klebenden Oberflächen.

**Vorbereitung der Oberflächen:** Für ein optimales Ergebnis entfetten Sie die Oberflächen zuerst.

**Hilfsmittel:** Benutzen Sie einen Pinsel oder feinzahnigen Leimverteiler (1 mm) um große Flächen abzudecken. Benutzen Sie einen Roller oder Gummihammer um die Materialien fest zusammen zu drücken.

### VERARBEITUNG

**Verbrauch:** 2 - 2,5 m<sup>2</sup>/Liter, beidseitig aufgetragen, je nach Eigenschaften der zu verklebenden Materialien.

### Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie den Klebstoff dünn und gleichmäßig auf beiden Oberflächen mit der feinzahnigen Leimverteiler (1 mm) oder Pinsel auf. Lassen Sie beide Oberflächen für 10 bis 25 Minuten trocknen. Verbinden Sie die Teile sobald der Klebstoff keine Fäden mehr zieht. Nachkorrigieren ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Vermeiden Sie das Einschließen von Luftblasen. Drücken, rollen oder klopfen Sie die Materialien fest.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie frische Klebstoffreste sofort mit Aceton. Getrocknete Klebstoffreste können nur mechanisch oder mit einem Abbeizmittel (zuerst testen) entfernt werden.

**Bitte beachten Sie:** Für optimale Ergebnisse müssen der Klebstoff und die zu klebenden Teile bei Raumtemperatur verbunden werden (unter keinen Umständen unter +10 °C verwenden). Die Endfestigkeit hängt von dem angewendeten Druck ab. Drücken Sie deshalb bitte so fest wie möglich die komplette Oberfläche fest. Wenn die Klebeverbindung von zwei porösen Materialien über einen längeren Zeitraum mit Wasser in Kontakt kommt, kann sich der Klebstoff von der nassen Oberfläche lösen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



# KONTAKT KRAFTKLEBER GELFÖRMIG

## SUPER STARKER, GELFÖRMIGER, UNIVERSELLER KONTAKTKLEBER

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anpresszeit:	2-5 seconds, with high contact pressure
Basis:	Polychloroprene
Chemische Beständigkeit:	Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte ca.:	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Elastizität:	Sehr gut
Endfestigkeit nach:	24 Stunden
Farbe:	Gelb
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Konsistenz:	Flüssig
Maximale Anwendungstemperatur:	30 °C
Maximaler Temperaturwiderstand:	150 °C
Minimale Anwendungstemperatur:	15 °C
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-40 °C
Offene Zeit (bei 20°C) ca.:	10 - 40 minutes, depending on the material, the humidity and the ambient temperature.
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut

### GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich als: 42g, 120g, 640g

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Gut verschlossenen an einem kühlen und frostfreien Ort aufbewahren. Mindestens 24 Monate haltbar.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.